



10

Déclaration des performances N° 2

- 1- Code d'identification unique du produit type :
Blocs de coffrage en béton non porteurs de granulats courants à maçonner
- 2- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :
Date de fabrication : voir marquage sur le produit
- 3- Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
Murs et cloisons en combinaison avec un remplissage de béton ou de mortier coulé en place, entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 15435-2008 et de son complément national NF EN 15435/CN - 2009
- 4- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :
SEAC GF – 75 Route départementale 556 – Pont de pertuis -13650 MEYRARGUES
- 5- Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire : **Non applicable**
- 6- Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction : **Système 4**
- 7- Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
Ne nécessite pas l'intervention d'un organisme notifié
- 8- Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles		Performances	
Dimensions et tolérances dimensionnelles en mm	Dimensions (mm)	500x200x200	500x275x200
	Surface des évidements des entretoises (mm ²)	5270	4890
	Tolérances dimensionnelles	classe D1	
Résistance à la compression	Perpendiculaire	4 N/mm²	
Stabilité dimensionnelle	Variations dimensionnelles	< 0,45 mm/m	
Résistance mécanique	Résistance à la traction des entretoises	> 0,40 MPa	
	Résistance à la flexion des parois	> 1 MPa	
Réaction au feu		Euroclasse A1	
Perméabilité à la vapeur d'eau		5/15	
Isolation acoustique aérienne directe	Masse volumique sèche du béton	1980 kg/m³	
	Voir « dimensions et tolérances » et « configuration »		
Résistance thermique	Valeurs de conductivité thermique		Conductivité thermique λ10 sec = 1.1W/(m.k) valeur tabulée à P=50%
Durabilité gel/dégel			Bloc non soumis à un gel sévère

9- Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant

Signé pour le fabricant et en son nom par :

M. DELMET Jean-Philippe
Directeur

A Meyrargues le : 27/03/2025

SEAC GF
SAS au capital de 10 143 040 €
75, RD 556 - Pont de Pertuis
13650 MEYRARGUES
Tél : 04.42.57.50.80 - Fax : 04.42.63.44.89
Siren 488 106 964 - TVA intra FR 77 488 106 964